

GELÈE TECHNOLOGY NEW-SET

1. Hygiene: Desinfizieren Sie Ihre Hände ihrer Kundin vor der Anwendung des Gelèe Systems. Dann entfernen Sie, falls vorhanden, den Nagellack.
2. Vorbereitung des Naturnagels: Eine korrekte Vorbereitung des Naturnagels ist für die richtige Haftfähigkeit sehr wichtig. Schieben Sie die Nagelhaut vorsichtig zurück und entfetten Sie den Naturnagel vorsichtig mit einem White Block Buffer, bis kein Glanz mehr auf der Oberfläche zu sehen ist. Dann entfernen Sie den Schleifstaub mit einer desinfizierten Nylonbürste.
3. Verlängerung mit Tip: Wenn Sie eine Tipverlängerung machen, kürzen und feilen Sie wie gewohnt den Tip nach Wunsch ihres Kunden. Dann mattieren Sie den Tip und feilen den Übergang transparent. Wischen Sie danach den Staub mit Gelèe Cleanser gründlich ab. Achtung! Das Gelèe System ist durch seine extreme Haftungseigenschaft auch hervorragend geeignet für den Naturnagelüberzug.
4. Anwendung von Gelèe Haftvermittler: Der Haftvermittler wird nun dünn auf den Naturnagel aufgetragen (nicht auf den Tip auftragen!) Lassen Sie ihn solange trocknen, bis er vollkommen durchgetrocknet ist und der Nagel in einem kreidehaltigen Weiß erscheint.
5. Anwendung von Gelèe Base: Tragen Sie eine Schicht Gelèe Base so auf, als ob Sie ihn lackieren würde und bleiben etwa 1mm von der Nagelhaut entfernt.
6. Anwenden von Gelèe Powder: Streuen Sie das Gelèe Powder mit Hilfe des Holzlöffels auf das Gelèe Base und drehen Sie dabei den Finger von links nach rechts, damit das Gelèe Powder gleichmäßig verteilt wird. Klopfen Sie das überschüssige Gelèe Powder vorsichtig ab und härten dann unter der UV-Lampe das Material mindestens 30 Sekunden aus. Wiederholen Sie den Vorgang ein zweites Mal und härten dann das Material mindestens 3 Minuten für einen dauerhaften Halt aus. Für Kunden, die dickere Nägel bevorzugen, können Sie diesen Vorgang auch noch mal wiederholen. Abwischen mit dem Gelèe Cleanser ist zwischen den Auftragungen nicht notwendig.
7. Feilen: Nach dem Aushärten feilen Sie den Nagel wie gewohnt in Form. Achten Sie bitte darauf, dass sich kein Gel auf der Nagelhaut befindet. Dieses würde zum Abheben der Nagelmodellage führen. Drücken Sie beim feilen nicht zu stark auf und buffern Sie anschließend mit einem White Block Buffer nach. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Feilen sauber und fettfrei sind!
8. Anwenden von Gelèe Top: Tragen Sie Gelèe Top dünn über den ganzen Nagel auf, als ob Sie ihn lackieren würden. Streichen Sie dabei auch über die freien Flächen des Naturnagels und achten Sie bitte unbedingt darauf, dass kein Gelèe Top dabei auf die Nagelhaut kommt. Danach härten Sie den Nagel wieder für mindestens 3 Minuten unter der UV-Lampe aus.
9. Gelèe Cleanser: Nach dem Aushärten tragen Sie Gelèe Cleanser reichlich auf den Nagel und auf einen Zellstofftupfer auf und entfernen gründlich die Schwitzschicht. Massieren Sie unser spezial Cuticle Oil in die Nagelhaut ein und lassen Sie danach Ihren Kunden gründlich die Hände waschen. Nun können Sie je nach Kundenwunsch die Nägel lackieren, oder Sie auch in einem natürlichen Aussehen belassen.

GELÈE TECHNOLOGY REFILL GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Hygiene: Desinfizieren Sie Ihre Hände und die Hände Ihrer Kundin vor der Anwendung des Gelèe Systems. Dann entfernen Sie ebenfalls, falls vorhanden, den Nagellack.
2. Auffüllen – Refill: Schieben Sie sanft die Nagelhaut zurück und feilen Sie dann den Übergang und den Gelnagel mit einer 100 Grit Feile, bis kein Übergang mehr zu sehen ist. Mattieren Sie dann den freien Teil des Naturnagels und entfernen Sie den Schleifstaub mit einer Nylon Bürste.
3. Anwendung von Gelèe Haftvermittler: Der Haftvermittler wird nun dünn auf dem Naturnagel aufgetragen (nicht auf das Gel auftragen!). Lassen Sie ihn solange trocknen, bis er vollkommen durchgetrocknet ist und der Nagel in einem kreidehaltigen Weiß erscheint.
4. Anwendung von Gelèe Base und Powder: Streichen Sie eine dünne Schicht Gelèe Base Coat auf den Nagel und bestäuben Sie ihn mit Gelèe Powder. Diesen Vorgang wiederholen Sie für alle Finger einer Hand und härten Sie dann unter der UV-Lampe für mindestens 3 Minuten aus. (Wiederholen Sie den Vorgang, falls Sie die Finger dicker möchten!)
5. Feilen: Nach dem Aushärten feilen Sie die Finger wie gewohnt in Form. Achten Sie bitte darauf, dass sich kein Gel auf der Nagelhaut befindet. Dieses würde zum Abheben der Nagelmodellage führen. Drücken Sie beim feilen nicht zu stark auf und buffern anschließend mit einem White Block Buffer nach. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Feilen sauber und fettfrei sind.
6. Anwenden von Gelèe Top: Tragen Sie Gelèe Top dünn aber auf den ganzen Nagel auf, als ob sie ihn lackieren würden. Streichen Sie dabei auch über die noch freien Flächen des Naturnagels und achten Sie unbedingt darauf, dass kein Gelèe Top auf die Nagelhaut kommt. Danach härten Sie wieder für mindestens 3 Minuten unter der UV-Lampe aus. Diesen Vorgang wiederholen Sie für alle Finger einer Hand und härten dann unter der UV-Lampe für mindestens 3 Minuten wieder aus.
7. Gelèe Cleanser: Nach dem Aushärten tragen Sie Gelèe Cleanser reichlich auf einem Zellstofftupfer auf und entfernen gründlich die Schwitzschicht auf dem Nagel. Massieren Sie unser spezial Cuticle Oil in die Nagelhaut ein und lassen Sie danach Ihren Kunden die Hände waschen. Nun können Sie je nach Kundenwunsch die Nägel lackieren, oder Sie auch in einem natürlichen Aussehen belassen.

Hilfestellung für die Verwendung von Gelèe TechNailogy System

1. Das auffüllen der Nägel erfolgt je nach Nagelwachstum des Kunden alle 2 bis maximal 4 Wochen.
2. Der Gelèe Haftvermittler muss unbedingt völlig durchgetrocknet sein und ein kreidehaltiges Aussehen haben. Bei nicht völlig trockenem Haftvermittler können die Nägel liften.
3. Ein Fön oder eine Wärmequelle lassen den Haftvermittler schneller antrocknen.
4. Die Oberfläche des Gelnagels sollte hart und glänzend sein. Wenn sich die Oberfläche wie Gummi anfühlt, so ist das Gel noch nicht ausgehärtet.
5. Wenn die Oberfläche stumpf und verklumpt aussieht: Entweder haben Sie Gelèe Top zu dünn aufgetragen, oder die Oberfläche anschließend zu stark poliert. Weitere Ursachen können sein: Ein falsches Lichthärtungsgerät, zu schwache Röhren oder ungenügende Aushärtung. Auch Schmutz, Fett, ein schmutziger Buffer oder ein Fingerabdruck können die Ursache für ein nicht haftendes Gelèe Top sein.
6. Wenn sich kleine weiße Flecken unter der Oberfläche bilden, haben Sie zu viel Gelèe Powder benutzt.
7. Sollten Sie Fragen gleich welcher Art haben, so rufen Sie uns einfach an:

LECHAT
Nail Care Products Ltd.
Tel.: 08450 923776 – Fax: 08450 924022
www.nailsbylechat.com
kontakt@nailsbylechat.com